

**Technisches Datenblatt /
Technical data sheet**

Heterogener Kunststoffbelag
mit PU-Oberflächenvergrütung nach EN ISO 10582 /
Heterogeneous synthetic flooring
with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

Eigenschaften / Attributes	Norm / Standard	Maßeinheit / measure	DRYBACK Kol. 1 / Cornwall / Oldwood	DRYBACK Cornwall / Oldwood / Steindekore	DRYBACK Kol. 1
Dicke Nutzschrift / Thickness of wear layer	ISO 24340	mm	0,30	0,55	0,70
Gefast / Bevel edge	abhängig vom Dekor/ depending on the decor		nein / no	ja / yes	nein / no
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	ISO 24346	mm	2,5	2,5	2,5
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Stuhllötleneignung / Suitable for castor chairs	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.	EN 12667	m ² K/W	- 0,02	- 0,03	- 0,02
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 16251-1	dB	- 4	- 4	- 4
Brandverhalten / Fire behaviour	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.	EN ISO 23999	%	- 0,1	- 0,1	- 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *1 / Resistance to chemicals *1			gegeben *1 / given *1	gegeben *1 / given *1	gegeben *1 / given *1
Rutschsicherheit / Non-slip safety			R 10 **	R 10 **	R 10 **
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use	EN ISO 10874		21-23 + 31	23-33 + 42	23-33 + 43
Formate / Verpackungseinheit Sizes / Packaging unit			914,4 x 101,6 mm	36 Planken / Planks - 3,34 m ²	
			914,4 x 152,4 mm	24 Planken / Planks - 3,34 m ²	
			940,0 x 186,0 mm	19 Planken / Planks - 3,32 m ²	
			1219,2 x 228,6 mm	12 Planken / Planks - 3,34 m ²	
			304,8 x 457,2 mm	24 Fliesen / Tiles - 3,34 m ²	
			457,2 x 457,2 mm	16 Fliesen / Tiles - 3,34 m ²	
			914,4 x 457,2 mm	8 Fliesen / Tiles - 3,34 m ²	
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	ISO 23997	g/m ²	4500	4300	4300

*1 bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *1 in cases of short-term exposure to common household products
**2 bei glatter Oberfläche: R 9 / **2 at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Nutzschrift / Wear layer:

0,30 mm Dryback



0,55 mm Dryback



0,70 mm Dryback



mit Fase je nach Dekor /
with bevel edge depending on decor



Technische Änderungen bleiben vorbehalten! | Subject to technical changes!

Stand: 09|2016_Rev01