**EASY COMFORT UT-DB 1000**

**Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie PU Bindemitteln, bestehend aus einer silikonisierten PET-Folie samt dimensionsstabiler Selbstklebe-Ausstattung (mit entfernbarem Schutzfilm) und einer alterungsbeständigen PU-Schwerschicht sowie einer Vliesrückenkaschierung. Das Easy Comfort ist FREI VON Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtl. afsset A+, Bl. Engel sowie des AGBB-Schemas.**

Permanently elastic underlay material consisting of mineral fillers and PU binders, consisting of a siliconised PET film with dimensionally stable self-adhesive features (with removable protective film), an ageing resistant PU heavyduty layer and fleece back lining. Easy Comfort is FREE from plasticizers, asbestos, formaldehyde, halogens and heavy metals. It complies with French afsset A+ guidelines on VOC´s, the Blue Angel eco label and the German AGBB scheme.

| **Eigenschaften / *Attributes*** | **Norm / *Standard*** | **Maßeinheit / *measure*** | |
|---|---|---|---|
| Gesamtstärke ca. / *Total thickness approx.* | DIN EN 16354:2019-01 | mm | ~ 2,0 |
| Länge / Length | DIN EN 16354:2019-01 | mm | 8000 |
| Breite / Width | DIN EN 16354:2019-01 | mm | 1000 |
| Flächengewicht ca. / *Mass per unit area approx.* | | kg/m² | ~ 2,0 |
| Gehschallreduzierung / Reflected walking sound | | | bis zu/ up to 7 % (+/- 2 %) |
| Trittschallerbessserung / Impact Sound ca. | EN ISO 16251-1 | m² K/W | bis zu / up to 16 dB (+/- 2 dB) |
| Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / *Thermal insulation resistance incl. Underlay* | DIN EN 16354:2019-01 (Warmwasserheizung, water floor heater) | m² K/W | ~0,01 |
| Brandverhalten / *Fire behaviour* ohne Oberbelag, excluding floor covering | EN 13501-1 | | Bfl-s1 |
| Eindruckverhalten / Residuel indentation *gemessen unter, measured under 2 mm LVT* | DIN EN ISO 24343-1 | mm | < 0,20 mm |
| Druckfestigkeit / Compressive Strength | DIN EN 826 | t/m² | > 45 |
| Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung / Compressive creep | DIN EN 16354:2019-01 | kPa | > 55 |
| Beständigkeit bei dynamischen Belastungen / Dynamic load | DIN EN 16354:2019-01 | cycles | > 4.000.000 |
| Stoßbeanspruchung / Resistance to large ball | DIN EN 16354:2019-01 | mm | ~ 800 |
| Ausgleich punktueller Unebenheiten / Punctual conformability | DIN EN 16354:2019-01 | mm | ~ 0,79 |
| Einsatzbereiche / *Ranges of use* | EN ISO 10874 | | 21-23 + 31 |
| | | | |

Alle textilen Bodenbeläge jeglicher Art müssen vorher entfernt werden! Die Untergründe müssen der VOB DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten“ entsprechen. Die Unterlagsmatte lässt sich mit einem Verlegermesser (Trapezklinge) einfach zuschneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß mit der Folienseite (Anti-Slip-Seite) nach oben zeigend im Winkel von ca. 90° entgegen der Verlegerichtung vom Designboden zum Kleben aus. Eine Befestigung der Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund ist nicht vorgesehen! Nach Entfernen der Folie beginnen Sie mit der Verlegung der Planken gemäß der vorgegeben Verlegeempfehlung. Nach der Verlegung ist der Belag mit einer 50 gk Gliederwalze anzuwalzen, um eine feste Verbindung mit dem Oberbelag zu erreichen.
Easy cutting using an utility or craft knife. Lay the fleece side down as well as the alu-foil side up towards the surface covering. The final product installation must be checked and approved for any flooring system individually. The installation guidelines must be declared by the respective distributor.
The use of low-emission building products is recommended (products bearing the Blue Angel eco label according to RAL UZ 38, for example). This product can be recycled in accordance with EAK-no. 170604 and may be disposed of as household waste.

Technische Änderungen bleiben der JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG vorbehalten! -08.10.2026



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG | Dammheider Straße 67 | 32052 Herford | Germany
Tel. 0049 (0) 5221 774-0 | Fax 0049 (0) 5221 774-52 | E-Mail: JABteppiche-verkauf@jab.de | Internet: www.jab.de