DESIGNER's LVT THREE

Technisches Datenblatt / *Technical data sheet*

Dryback: Heterogener Kunststoffbelag
mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 /Heterogeneous synthetic flooring
with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

CLICK + : Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511 /
Semi-Rigid, multilayer, modular elastic flooring for a floating installation acc. to EN 16511

Eigenschaften / *Attributes*	**Norm / *Standard***	**Maßeinheit / *measure***	**dryback (EN 10582)**	**CLICK + (inkl. Trittschalldämmung) (EN 16511)**
Dicke Nutzschicht / *Thickness of wear layer*	ISO 24340	mm	**0,55**	**0,55**
Gefast / *Bevel edge*	abhängig vom Dekor/ *depending on the decor*		ja / *yes*	ja / *yes*
Gesamtstärke ca. / *Total thickness approx.*	ISO 24346	mm	2,50	5,50
Resteindruck ca. / *Residual indentation approx.*	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,09
Stuhlrolleneignung / *Suitable for castor chairs*	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / *Suitable for under floor heating*			ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / *Thermal insulation resistance approx.*	EN 12667	m² K/W	~ 0,04	
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / *Thermal insulation resistance incl. Underlay*		m² K/W		~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / *Impact sound insulation approx. incl. The IXPE Backing*	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 20
Trittschallreduzierung bei Einsatz der Klick Unterlage EN ISO 16251-1 ca. / Improved impact sound insulation with use of Click underlay En ISO 16251-1 approx.	EN ISO 16251-1	dB		
Brandverhalten / *Fire behaviour*	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / *Dimensional stability approx.*	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / *Light fastness*	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *[1] / *Resistance to chemicals* *[1]			gegeben *[1] / *given* *[1]	gegeben *[1] / *given* *[1]
Rutschsicherheit / *Non-slip safety*			R 10 *[2]	R 10 *[2]
Gleitwiderstand / *Slip resistance*			DS	DS
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Assessment of static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0	≤ 2,0
Einsatzbereiche / *Ranges of use*	EN ISO 10874		23-33 + 42	23-33
Formate / Verpackungseinheit *Sizes / Packaging unit*				
Flächengewicht ca. / *Mass per unit area approx.*	ISO 23997	g/m²	4700	9300

*[1] bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *[1] *in cases of short-term exposure to common household products*
*[2] bei glatter Oberfläche: R 9 / *[2] *at plain surface: R 9*

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / *Please consider our fitting and maintenance instructions.*