DESIGN FLOOR LVT 30 _2026

Technisches Datenblatt / *Technical data sheet*

Dryback: Heterogener Kunststoffbelag
mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 /Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

CLICK + : Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511 / *Semi-Rigid, multilayer, modular elastic flooring for a floating installation acc. to EN 16511*

Eigenschaften / *Attributes*	**Norm / *Standard***	**Maßeinheit / *measure***	**Dryback (EN 10582)**	**Dryback Akustik (EN 10582)**	**CLICK + inkl. Trittschalldämmung (EN 16511)**
Dicke Nutzschicht / *Thickness of wear layer*	ISO 24340	mm	**0,30**	**0,30**	**0,30**
Gefast / *Bevel edge*			micro bevel	micro bevel	micro bevel
Gesamtstärke ca. / *Total thickness approx.*	ISO 24346	mm	2,0	3,7	5,00
Resteindruck ca. / *Residual indentation approx.*	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,1
Stuhlrolleneignung / *Suitable for castor chairs*	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / *Suitable for under floor heating*			ja / yes	ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / *Thermal insulation resistance approx.*	EN 12667	m² K/W	~ 0,03		
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / *Thermal insulation resistance incl. Underlay*		m² K/W		~ 0.04	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / *Impact sound insulation approx. incl. The IXPE Backing*	EN ISO 16251-1	dB	~4		
Trittschallverbesserung inkl. Unterlage ca. / *Impact sound insulation approx. incl. Backing*	EN ISO 16251-1	dB		~ 20	~ 18
Dimensionsstabilität ca. / *Dimensional stability approx.*	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / *Light fastness*	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *[1] / *Resistance to chemicals* *[1]			gegeben *[1] / *given* *[1]	gegeben *[1] / *given* *[1]	gegeben *[1] / *given* *[1]
Rutschsicherheit / *Non-slip safety*			R 10 *[2]	R 10 *[2]	R 10 *[2]
Gleitwiderstand / *Slip resistance*			DS	DS	DS
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Assessment of static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Einsatzbereiche / *Ranges of use*	EN ISO 10874		21-23 + 31	21-23 + 31	23/31
Flächengewicht ca. / *Mass per unit area approx.*	ISO 23997	g/m²	3800	5100	8200

*[1] bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / *[1] *in cases of short-term exposure to common household products*
*[2] bei glatter Oberfläche: R 9 / *[2] *at plain surface: R 9*

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / *Please consider our fitting and maintenance instructions.*

Technische Änderungen bleiben der JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG vorbehalten! - 08.10.2026

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG | Dammheider Straße 67 | 32052 Herford | Germany
Tel. 0049 (0) 5221 774-0 | Fax 0049 (0) 5221 774-52 | E-Mail: JABteppiche-verkauf@jab.de | Internet: www.jab.de